



POLYMER-BASED LIQUID MEMBRANES

MASTER WALL

Pasta impermeabilizzante per docce e pareti su cui applicare ceramica e materiale lapideo. da applicare sotto le mattonelle nelle docce a filo pavimento e nelle pareti delle cucine.

Master Wall è un materiale sigillante innovativo a base d'acqua, che combina polimeri all'avanguardia resistenti all'acqua ed alla penetrazione del vapore acqueo.

Usò Raccomandato

Master Wall è usato per sigillare le pareti delle docce a filo pavimento e delle cucine, prima di incollare le mattonelle di ceramica o di granito porcellanato.

Progettato per sigillare muri verdi intonacati, mattoni intonacati, lastre in cemento, pareti in calcestruzzo e legno.



- **Altissima impermeabilità all'acqua ed al vapore acqueo**
- **Restistente alle muffe, alghe e batteri**
- **Altissima resistenza e flessibilità**
- **Eccellenti proprietà di chiusura di crepe e fessure**
- **Resistente ad ambienti alcalini**
- **Rapida applicazione e asciugatura**
- **Eco-compatibile**

www.pazkar.com  info@pazkar.co.il



Specifiche Tecniche

Colore	Strato superiore: verdastro		
	Strato base: grigio		
Quantità di copertura raccomandata	1.5 - 2 kg / m ²		
Spessore dello strato asciutto	0.8 mm (32 mils)		
Temperatura di Applicazione	> 5°C		
Resistenza al calore	>120 °C		ASTM D 2939
Resistenza alla trazione	>1.6 MPa (>227 psi)		ASTM D 412
Allungamento	> 400%		ASTM D 412
Resistenza alla pressione idrica	>0.5 atm, 24 ore > 7.35 psi, 24 ore))		DIN 52123
Capacità adesiva a substrato di calcestruzzo	Eccellente		ASTM C 794 (test di spellamento)
Capacità adesiva delle mattonelle di granito porcellanato, usando un cemento adesivo standard	Infrastruttura	Capacità adesiva	IS 4004, Part 1 Class C2T (test di tiraggio)
	Calcestruzzo	1,3 Mpa (185 psi)	
	Mattoni intonacati	1,2Mpa (170 psi)	
	Lastra di gesso verde	0,25 Mpa (36 psi) La forza adesiva è superiore alla resistenza alla trazione del substrato	
Penetrazione di vapore acqueo	0,71 m		IS 1731
Resistenza alla crescita di muffa	Resistente		ASTM G 21



POLYMER-BASED LIQUID MEMBRANES

Istruzioni per l'Uso:

Preparazione del sottofondo

I sottofondi debbono essere solidi, puliti, asciutti, esenti da oli, grassi, vecchie pitture e da quanto altro possa pregiudicare l'adesione. Pulire accuratamente le vecchie superfici da impermeabilizzare, da muffe, parti disgregate, ecc, con lavaggio e spazzolatura meccanica o con idropulitrice a pressione. I sottofondi devono essere stabili e asciutti senza risalita di umidità. Per rasature, livellamenti o pendenze utilizzare gli appositi prodotti

Primer

Diluire Master Wall Verdastro con acqua, nella proporzione 1:1 e applicare uno strato di circa 100-300 gr/m².

Usare un rullo, un pennello o lo spray airless

Far asciugare per circa due ore.

Modalità di Applicazione

Applicare uno strato uniforme di Master Wall Grigio in quantità di 0,75 -1,0 Kg/ m².

Attaccare del nastro di tenuta agli angoli e attorno agli elementi.

Far asciugare per circa due ore.

Applicare uno strato uniforme di Master Wall Verdastro in quantità di 0,75 -1,0 Kg/ m².

Quando è asciutto, dopo 8 - 12 ore, può essere ricoperto con mattonelle di ceramica, usando un adesivo standard per ceramica.

Confezioni

Secchi da 15 kg/ 20 kg

Note

- Non diluire Master Wall, ad eccezione della preparazione del primer.
- Non aggiungere acqua o altre sostanze.
- Master Wall non è progettato per applicazioni all'esterno e non è resistente alla pressione idrica.
- Non applicare Master Wall quando la temperatura è inferiore ai +5°C o superiore ai 40°C.
- Si raccomanda di arieggiare le aree chiuse durante e dopo l'applicazione.
- Stoccare in luogo fresco e ombreggiato. Non stoccare dove la temperatura è inferiore ai 5°C.
- Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.
- Master Wall è infiammabile.

Istruzioni di Sicurezza

- Quando si usa il prodotto, usare attrezzatura protettiva (indumenti adeguati, guanti, occhialini/maschera facciale).
- Sciacquare le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

www.pazkar.com ✉ info@pazkar.co.il



POLYMER-BASED LIQUID MEMBRANES

NOTA:

La mancata osservazione delle condizioni di stoccaggio raccomandate può avere come risultato il deterioramento prematuro del prodotto o della confezione.
Per consigli di stoccaggio specifici, consultare i rappresentanti della Pazkar.

Per istruzioni dettagliate sulla Sicurezza, fare riferimento alle Schede di sicurezza della Pazkar (MSDS).



Garanzia

I prodotti Pazkar sono fabbricati secondo rigidi standard di qualità. La Pazkar non dichiara e non garantisce in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto della presente pubblicazione e si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle specifiche ed alle descrizioni del prodotto in ogni momento senza preavviso. Gli utenti devono sempre fare riferimento alla versione di data di pubblicazione del prodotto lpiù recente.

L'utente del prodotto deve verificare l'idoneità del prodotto stesso per l'impiego e per lo scopo previsto. A causa delle differenze di materiali, supporti e condizioni del sito, la Pazkar non si assume nessuna responsabilità di alcun genere, e rigetta qualsiasi garanzia esplicita o implicita, in relazione ai propri prodotti. Soggetto ai nostri termini e condizioni, la Pazkar fornisce un certificato di garanzia del prodotto per prodotti specifici, per ulteriori informazioni, contattarci a info@pazkar.co.il.

Tutti gli ordini sono accettati, compatibilmente alla disponibilità al momento dell'ordine ai termini ed alle condizioni di vendita e di fornitura.